



MasterFinish RL 309

Biologicky odbouratelný, nízkoviskozní a nesnadno vznětlivý speciální separační olej pro povrchy betonu bez pórů a kavern.

POUŽITÍ

- MasterFinish RL 309 byl vyvinut jako náhrada za separační oleje náchylné ke vznícení pro všechny druhy bednění a protěpovanou výrobu s teplotou do ca. +50 °C.
- Tenká vrstva MasterFinish RL 309 dosáhne optimálního povrchu také na svislých plochách.

PŮSOBENÍ

- Chemicko-fyzikálním účinkem lze docílit hladkého povrchu bez pórů.
- Nízká viskozita umožňuje dobrou zpracovatelnost a úspornou spotřebu.
- MasterFinish RL 309 udržuje bednění čisté, čímž šetří práci obsluze.
- Materiály z polystyrenu nebo podobných látek nejsou tímto prostředkem chemicky narušeny.
- Při odborném použití nedochází k vytváření vrstvy, která by bránila provedení omítek nebo nátěrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	světlá tekutina
obj. hmotnost (+20 °C)	0,83 g/cm ³
teplota zpracování	Od -5 °C

DÁVKOVÁNÍ

- Dle druhu bednění 1 l na 85–125 m² nebo 8–12 ml na 1 m².

ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 309 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se rovnoměrně postřikem s vysokotlakým postřikovacím přístrojem Woermann tryskou 650050 na předem očištěné a suché bednění.
- MasterFinish RL 309 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji!

BALENÍ

- kanystr 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a před přímým slunečním zářením
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost minimálně 18 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

Distributor:
Cementum, s.r.o.
Slunečná 1279/27
664 91 Ivančice

Výrobce:
MBS CZ-SK s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 775 399 824
e-mail: info@cementum.shop

www.cementum.shop

f

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.cementum.shop. Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.