

MasterKure 220WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Nanáší se na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo ihned po odbednění. Nestéká a nesnižuje přídržnost povrchu.

POUŽITÍ

Vodorovné nebo svislé konstrukce: stěny, sloupy, stropy s požadavkem na přídržnost povrchu pro spojení s následnou úpravou povrchu (omítka, povrstvení, nátěr).

PŮSOBENÍ

- MasterKure 220WB vytváří na povrchu nedegradující ochranný film, zabraňující vypařování vody během nejdůležitější fáze hydratace.
- Vysoká uzavírací schopnost zaručuje optimální průběh hydratace i v horní vrstvě betonu, čímž se zabraňuje tvoření trhlin a zlepšuje uzavřenost a pevnost povrchu.
- Tyto parametry vedou k lepší odolnosti proti mrazu, solím atd.
- Vytvořený film zůstává prodyšný a vhodný pro další úpravu povrchu (nátěr, povrstvení, další betonová vrstva). Nicméně je vhodné přídržnost případně další vrstvy vzhledem k různorodosti materiálů předem vyzkoušet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	mléčně bílá tekutina
obj. hmotnost (+20 °C)	1,00 g/cm ³
teplota při nanášení	> + 5°C

DÁVKOVÁNÍ

- 150 až 200 g/m² v případě neleštěné plochy; 70 až 100 g/m² v případě leštěné plochy podlah
- Potřebné množství je závislé od druhu porozity povrchu a mělo by být stanoveno předchozími zkouškami.
- Nepřekračujte maximální doporučené množství.
- Podle konkrétního případu je možný vícenásobný postřik (u ploch po odbednění velmi vhodné). Ale je nutné nechat nejdříve předchozí nástřik zaschnout.

ZPRACOVÁNÍ

- Podklad musí být bez nečistot (olejů, volných částic atd.), které by mohly nástřik oddělit.

- Před použitím je nutné produkt promíchat.
- Nanáší se vhodným zařízením: postřikovací můstek, vysokotlaký přístroj s tryskou >90° nebo ale jen na povrch po odbednění: válečkem nebo štětcem.
- MasterKure 220WB se doporučuje ihned nanést na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo těsně po odbednění, přičemž je důležitá stejnoměrnost a kompaktnost vytvořeného filmu.
- Pokud není možné nanést postřik ihned při hlazení betonu (výskyt louží, nedostatek pracovníků apod.), je vhodné začít ihned po srovnání betonu či hlazení s vlhčením povrchu tzv. mlžením tak, aby nedošlo k předčasnému vyschnutí povrchu. Na vyschlém povrchu už MasterKure 220WB nezreaguje a nevytvoří film. Také po odbednění je třeba MasterKure 220WB nanést okamžitě.
- Účinek závisí také na nanášeném množství.
- Při použití na mokry beton nelze zaručit stejnoměrný účinek, proto je nutné odstranit případné louže.
- Po nanesení MasterKure 220WB má beton stejnoměrně bílý vzhled.
- V případě potřeby lze film odstranit tryskáním velmi horké vody, popř. obroušením.



MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterKure 220WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Nanáší se na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo ihned po odbednění. Nestéká a nesnižuje přidržnost povrchu.

BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a znečištěním!
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců, poté nebo zvláště při vystavení MasterKure 220WB teplotám +30°C je nutno produkt homogenizovat.
- Po zmrznutí je neupotřebitelný.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com. Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.